



Fiche technique N° ID1025
27-10-2016

Annule et remplace les éditions
précédentes

**Application après préparation sur
supports conformes au D.T.U. 59.1**

- **PLATRE ET DERIVES APRES IMPRESSION:**
PLATRE - PLAQUES DE PLATRE - ENDUITS DE
PLATRE
- **ANCIENNES PEINTURES:**
HYDRODILUABLES - GLYCEROPHTALIQUES -
ACRYLIQUES

ACRYL MAT 1825



Peinture décorative mate
haut de gamme

INTÉRIEUR
8 à 10 m²/L



*Information sur le niveau d'émission
de substances volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

FONCTION

Peinture décorative mate à base de résine acrylique.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : INTÉRIEUR

Murs et Plafonds après préparation des supports.

Qualités dominantes :

- Peinture décorative haut de gamme.
- Masque les petites imperfections du support.
- Excellente opacité : couvre bien le support.
- Nombreuses teintes disponibles (voir le nuancier 1825®).
- Lessivable (Classe 1 selon la norme NF EN 13300 (perte d'épaisseur < 5 microns après 200 frottements) après 28 jours de séchage).

Caractéristiques pratiques :



= 8 à 10 m²/L (selon le support)



= 1 h



= 6 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** mat
- **Matériel :** pinceau, rouleau microfibre ou pistolet (nous consulter pour les réglages).
- **Nettoyage du matériel :** Eau
- **Coloration :** Teintes du nuancier 1825®
- **Conditionnement :** 1 L - 2,5 L - 10 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité (BTP) :** 1,39 à 1,49 • **Extrait sec (pondéral) (BTP) :** 56 à 60 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient max 10 g/l COV.
- **Taux de brillance à 60° :** < 5

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre.** Laver, rincer, puis laisser sécher.
 - **Anciens badigeons** : les éliminer totalement.
 - **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
 - **Sur fonds poreux (plâtre et dérivés)** : appliquer en impression notre **1825 PRIMER**
 - **Sur métaux ferreux** : appliquer notre sous-couche antirouille **VITFOND**
- Voir les fiches techniques des produits cités*

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- Appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 6 heures entre les 2 couches. Sur les teintes vives et foncées, il est nécessaire d'appliquer une 3e couche afin d'obtenir une meilleure opacité.
- **Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.**
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.theolaur.com ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures - ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96

Mail : contact@theolaur.com www.theolaur.com

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015